

МИНЕРАЛ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора для реставрации CRAMER
Арт. 50055200200

в дополнение к инструкции производителя

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора для реставрации CRAMER

1. Зашлифовать наждачной бумагой края сколов, трещин и т.д. Место ремонта должно быть сухим, чистым и обезжиренным (используйте этанол).
2. Нужно количество шпательной массы хорошо перемешать с отвердителем в пропорции 30:1. Время обработки: 4 мин.
3. Начисто зашпатлевать место ремонта и оставить сохнуть на 30 минут.
4. С помощью наждачной бумаги (идет в комплекте) сначала Р320, затем 3600 зашлифовать место ремонта так, чтобы не осталось переходов, дыр и т.д. Очистить место ремонта от пыли.
5. Банку со спреем перед применением интенсивно потрясти в течение трех минут. Сделай пробу.
6. Распылить лак тонким слоем на расстоянии 15-20 см при температуре не менее 20 градусов, дать немного высохнуть и повторить это трижды с интервалом 1 минута.
7. Через 24 часа после распыления лака зашлифовать легкими движениями наждачной бумагой Р600 возникшие шероховатости и, используя наждачную бумагу Р1000, придать поверхности матовый вид.
8. На 4 дня оставить обработанное место в покое, не мочить его водой. Из-за особенностей природного происхождения материала может остаться незначительная разница в цвете.

Указания по уходу

Для очищения места ремонта используйте только мягкие очистители или мыло.

Не используйте концентраты и абразивные средства.

Не используйте едкие средства.

Содержимое

1шт. набор для ремонта CRAMER

2шт. наждачная бумага Р320, 2шт. наждачная бумага Р600, 2шт. наждачная бумага Р1000