

АКРИЛ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССЫ
для ремонта акриловых поверхностей
арт. 5005300000

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

массы для ремонта акриловых поверхностей

Место повреждения должно быть сухим, чистым и предварительно обезжиренным (в крайнем случае используйте денатурированный спирт). Убрать отколотые части, зашлифовать углы скола.

Внимание: усталостные трещины ремонту не подлежат.

Этапы ремонта

1. Хорошо перемешать массу для ремонта с отвердителем (требуется очень небольшое количество).
Зашпатлевать место скола маленьким шпателем начисто.
2. Материал дает усадку, при необходимости после отвердения материала (через примерно 35 минут при комнатной температуре) снова замесить массу и нанести шпателем на место ремонта.
3. Для дальнейшей обработки вам необходим набор для шлифования и полировки арт. 5005200000.

Содержимое

1 шт. ACRYFIX 2R0150